

ИЗБА ЛАЙТ

Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в ненагружаемых конструкциях всех типов зданий: скатных кровлях, стенах, мансардных помещениях, чердачных перекрытиях, внутренних перегородках, в полах с покрытием всех типов по несущим лагам с укладкой утеплителя между лагами, вентиляционных и отопительных системах, резервуарах, трубопроводах, воздуховодах и промышленном оборудовании при температуре изолируемой поверхности до 400 °С, а также нижнего (внутреннего) слоя при двухслойном утеплении в сочетании с плитой марки ВЕНТИ в конструкциях вентилируемых фасадов.

<i>Физико-механические свойства</i>	ИЗБА ЛАЙТ-40
Плотность, кг/м ³	40 (± 10%)
Теплопроводность при 283 К (10°С) Вт/(м°С), не более	0,036
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м°С), не более: λА λБ	0,040 0,043
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более	1,5
Длина, мм	1000 (± 10)
Ширина, мм	600 (± 5)
Толщина, мм	50-100,170-200 (+7/-3), шаг 10 мм