

Parkett

Alpina Для паркета

Описание продукта:

специальный лак для создания идеально прочного покрытия паркетных полов, а также других деревянных поверхностей внутри помещения, подвергающихся особенно сильной нагрузке, легко моется и отчищается.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 5,0л; 10,0л

Преимущества продукта:

Идеально стойкое к появлению царапин покрытие
Отличная защита от влаги
Легко моется и отчищается

Свойства:

быстро высыхает, создает гладкую поверхность с отличной износостойкостью. Полностью защищает паркет от проникновения влаги. Покрытие легко очищается мыльной водой или бытовыми моющими средствами. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на исправные старые лакировки и эмали.

Цветовые тона/ колеровка:

прозрачный лак.
Колеровка не предусмотрена.

Степень глянца:

глянцевый и шелковисто-матовый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Нанесение следующего продукта через 8 часов. Ходить по поверхности можно через 24 часа, полная нагрузка допускается через 2-3 дня.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка подшлифовать. Нанести Alpina Parkett в 2-3 слоя. Продукт хорошо размешать.
Расход: 100 мл/м² на слой.

Структура покрытия /разбавление:

промежуточный слой и финиш:
Alpina Parkett неразбавленно.

Состав:

алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 470 г/л ЛОС.



Parkett

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность паркета очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль.
Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.
Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Parkett, разбавленный на 10-15%	Alpina Parkett	Alpina Parkett
Прочные старые покрытия	внутри	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Parkett	Alpina Parkett

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультom
мл/м ²	100	100	100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить.
Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.
Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытового мусора.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C.
Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 460_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия
тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-мейл: alpina@daw-se.ru